

EESTI NSV RMN KALATÖÖSTUSE VALITSUSE
KALURIKOLHOOSIDE JA MKJ ASJADE VALITSUS

MEELESPEA
PUUNISMATERJALIDEST

TALLINN — 1958

ARH A-118702
EESTI NSV RMN KALATÖÖSTUSE VALITSUSE
KALURIKOLHOOSIDE JA MKJ ASJADE VALITSUS

**MEELESPEA
PÜÜNISMATERJALIDEST**

TALLINN — 1958

RAAMATUKOGU JA KIRJALDUSKOGU
TARTU ÜLİKOOI RAAMATUKOGU

MEELEPÄÄ
PÕHINISMAATERJALIDEST

Tartu Ülikooli Raamatukogu
ARHIIVKOGU

PÜÜNISMATERJALID

Peaaegu kõik kalapüünised ehitatakse püünismaterjalidest, s. o. lõngadest, lõpusvõrkudest, noodalinast, nõõridest ja köitest.

Püünismaterjalid toodetakse peamiselt taimsetest kiudainetest, samuti ka loomsetest kiudainetest nagu siid, karvad, ja anorgaanilistest nagu tamiil, metalltraat jne.

Kõik püünismaterjalid valmistatakse kinnitatud OST-i, GOST-i või tehniliste tingimuste järgi.

SÄIE

Kalapüüniste lõngade säie valmistatakse taimsetest kiudainetest — puuvillast, linast ja kanepist, tunduvalt harvem rami ja kendõri kiust, kunstlikust kiudainest — kaproonist, perloonist, kloriinjist, looduslikust siidist ja karvadest.

Üksikud kiud (puuvilla, lina, kanepi jt.) asetatakse paralleelselt ning keerutatakse kokku, moodustades niiviisi pika niidi, mida nimetatakse säigmeks. Säiet valmistatakse nii käsitöö korras kui ka masinatega. Säiet püüniste ehitamiseks ei kasutata, seepärast tema tehnilisi näitajaid, peale teda iseloomustava numbri, ei anta.

Säigme jämedus määratakse tema numbriga, mis näitab, kui palju teatavaid pikkusühikuid läheb nimetatud säiet ühte kindlasse kaaluühikusse.

Säigme number meetrisüsteemis näitab, mitu meetrit säiet läheb ühte grammi. Näiteks: säie nr. 1 näitab, et 1 meeter säiet kaalub ühe grammi, nr. 20 — ühes grammis on 20 meetrit säiet jne.

Järelikult, mida kõrgem (suurem) on säigme number, seda peenem ta on, s. o. seda suurem on tema meetrite arv ühes grammis.

Nõukogude Liidus on kasutusel säigme numeratsioon meetrisüsteemis, mille eelis seisneb selles, et ta on tunduvalt lihtsam ja kergem arvutustes (kümnesüsteem) ning on ühine kõikidele kiudainetele, nii taimsetele (puuvill, lina, kanep jt.) kui ka siidile ning sünteetilistele kiudainetele.

Kalapüügi praktikas kohtame aga sageli inglise süsteemi numeratsiooni. Seetõttu on allpool ära toodud tabel säigme numbrite ümberarvutamiseks meetrisüsteemist inglise numeratsiooni (vaata tabel 1).

LÕNGAD

Mõned kokkukeeratud säigmed moodustavad lõnga. Lõnga jämedus määratakse tema numbriga, mis märgitakse murdarvuna, milles lugeja näitab säigme numbrit, millest koosneb lõng, nimetaja — kokkukeeratud säigmete arvu. Näiteks lõng nr. 4,8/4; 18/3.

Lõngad jagatakse oma keerutusviisi järgi lihtkeeruga ja kahekordse või topeltkeeruga (ülekeerutatud) lõngaks. Kahekordse keeruga lõnga numbrit nimetajas on kaks numbrit: esimene säigmete arv keermes (esimene (korrutamise), ja teine — keermete arv lõngas (teine korrutamise). Näiteks lõng nr. 4,8/3×3, 34/4×3 või 20/15×3 jne.

Võrgu materjalide rakendamiseks, kokkujamumiseks, parandamiseks ja kudumiseks valmistatakse puuvillaseid, linaseid ja kanepilõngu.

Valmistatavad lõngad oma kvaliteedilt peavad vastama tehnilistele näitajatele, mis on ette nähtud GOST-is või tehnilistes tingimustes.

Tabel I

Puuvillane		Linane		Kanep	
Nr. meetriline	Nr. inglise	Nr. meetriline	Nr. inglise	Nr. meetriline	Nr. inglise
340	200	—	—	—	—
310	180	—	—	—	—
280	160	—	—	—	—
240	140	—	—	—	—
170	100	—	—	—	—
133	80	—	—	—	—
100	60	—	—	—	—
85	50	—	—	—	—
65	40	—	—	—	—
48	28	—	—	—	—
—	—	36	60	—	—
34	20	—	—	—	—
—	—	30	50	—	—
—	—	24	40	—	—
20	12	—	—	—	—
—	—	18	30	—	—
—	—	14,5	24	—	—
—	—	10	16	—	—
—	—	7	12	—	—
—	—	—	—	6	10
—	—	4,5	8	4,8	8
—	—	—	—	3,6	6

Tehnilistes näitajates nähakse ette lõnga 100 meetri kaal, tugevus ja läbimõõt, mille teadmine on vajalik lõngade valikul, eriti nakkus- või lõpuspüüniste korral (vt. tabel 2).

Praktikas tuleb mõnikord, olenevalt lõngade olemasolust, asendada ühe sordi ja numbriga lõngu teistega. Sel juhul tuleb juhinduda põhilistest tehnilistest näitajatest, s. o. kaalust, tugevusest ja läbimõõdust (vt. tabel 3).

Kuna kalapüünistes mõnikord kasutatakse ka õmblusniiti, mida nimetatakse veel «rulliniidiks» ja millel on kauba numeratsioon, siis nende võrdlemiseks kalapüüniste lõngadega toome ära spetsiaalse tabeli (vt. tabel 4).

Tabel 2

Puuvillane lõng

Lõnga nimetus (number)	Läbimõõt (mm)	100 m kaal (gr)	Tugevus (kg)
34/2×2	0,45	13,2	1,80
34/2×3	0,55	20,0	2,75
34/3×3	0,67	30,5	4,25
34/4×3	0,77	40,7	5,7
34/5×3	0,87	51,0	7,0
34/6×3	0,95	62,5	8,56
34/8×3	1,10	83,3	11,2
34/10×3	1,22	104,0	14,0
34/12×3	1,34	125,0	16,4
34/15×3	1,5	157,4	20,2
34/25×3	1,94	259,0	32,5
34/30×3	2,12	313,0	38,0
20/3×3	0,86	51,0	6,9
20/4×3	1,0	68,0	9,3
20/5×3	1,12	86,5	12,0
20/6×3	1,22	104,8	14,0
20/7×3	1,32	122,0	15,9
20/8×3	1,41	142,0	18,5
20/9×3	1,50	158,0	19,7
20/10×3	1,60	178,5	22,3
20/12×3	1,73	213,0	28,0
20/15×3	1,93	270,0	32,0
20/18×3	2,12	322,5	37,5
20/20×3	2,23	357,0	40,7
48/2×3	0,46	13,7	2,07
48/3×3	0,57	20,6	3,29
65/2×3	0,40	10,2	1,75
85/2×3	0,35	7,7	1,40
133/2×3	0,28	4,9	1,00
170/2×3	0,24	3,64	0,80
240/2×3	0,21	2,65	0,58
300/2×3	0,19	2,21	0,45

Keedetud linane lõng

Lõnga nimetus (number)	Läbimõõt (mm)	100 m kaal (gr)	Tugevus (kg)
14,5/2	0,40	13,1	2,60
14,5/3	0,50	19,4	3,90
14,5/4	0,57	26,3	5,20
14,5/6	0,70	38,9	7,70
18/2	0,36	10,5	2,30
18/3	0,44	15,7	3,50
24/2	0,32	7,8	1,90
24/3	0,38	11,8	2,90
30/2	0,28	6,3	1,60
30/3	0,32	9,4	2,40
36/2	0,25	5,2	1,08
36/3	0,31	7,8	1,75

Kaneplõng

6/3	0,77	51,0	9,0
6/4	0,88	68,0	12,0
4,8/3	0,86	64,0	11,0
4,8/4	1,00	85,5	14,5
4,8/5	1,10	108,0	18,0
4,8/6	1,20	130,0	20,0
4,8/8	1,40	171,0	27,0
4,8/3×3	1,78	208,0	27,0
4,8/4×3	2,06	280,0	31,0
3,6/3	1,00	85,0	9,0
3,6/4	1,10	113,0	12,0

Erineva sordi ja numbriga lõngade asendamine läbimõõdu järgi

Tabel 3

Läbimõõt (mm)	Puuvillased lõngad	Linased lõngad	Kaneplõngad
0,19	300/2×3	—	—
0,21	240/2×3	—	—
0,24	170/2×3	—	—
0,25	—	36/2	—
0,27	133/2×3	—	—
0,28	—	30/2	—
0,31	—	36/3 ja 24/2	—
0,34	—	30/3	—
0,35	85/2×3	—	—
0,36	—	18/2	—
0,38	—	24/3	—
0,40	65/2×3	14,5/2	—
0,44	—	18/3	—
0,45	34/2×2	—	—

Tabel nr. 3 järg

Läbimõõt mm	Puuvillased lõngad	Linased lõngad	Kaneplõngad
0,46	48/2×3	—	—
0,50	—	14,5/3	—
0,55	34/2×3	—	—
0,57	48/3×3	14,5/4	—
0,67	34/3×3	—	—
0,70	—	14,5/6	—
0,77	34/4×3	—	6/3
0,86	20/3×3	—	4,8/3
0,87	34/5×3	—	—
0,88	—	—	6/4
0,95	34/6×3	—	—
1,0	20/4×3	—	4,8/4, 3,6/3
1,1	34/8×3, 20/5×3	—	4,8/5, 3,6/4
1,2	20/6×3, 34/10×3	—	4,8/6
1,32	20/7×3	—	—
1,34	34/12×3	—	—
1,4	20/8×3	—	—
1,5	20/9×3, 34/15×3	—	4,8/8
1,6	20/10×3	—	—
1,7	20/12×3	—	—
1,78	—	—	—
1,9	20/15×3, 34/25×3	—	4,8/3×3
2,1	20/18×3, 34/30×3	—	—
2,2	20/20×3	—	4,8/4×3

Erineva sordi ja numbriga lõngade asendamine tugevuse järgi

Tugevus (kg)	Puuvillased lõngad	Linased lõngad	Kaneplõngad
0,45	300/2×3	—	—
0,58	240/2×3	—	—
0,80	170/2×3	—	—
1,00	133/2×3	—	—
1,08	—	36/2	—
1,40	85/2×3	—	—
1,60	—	30/2	—
1,75	65/2×3	36/3	—
1,80	34/2×2	—	—
1,90	—	24/2	—
2,07	48/2×3	—	—
2,30	—	18/2	—
2,40	—	30/3	—
2,60	—	14,5/2	—
2,75	34/2×3	—	—
2,90	—	24/3	—
3,29	48/3×3	—	—

Tabel nr. 3 järg

Tegevus (kg)	Puuvillased lõngad	Linased lõngad	Kaneplõngad
3,50	—	18/3	—
3,90	—	14,5/3	—
4,25	34/3×3	—	—
5,20	—	14,5/4	—
5,70	34/4×3	—	—
6,90	20/3×3	—	—
7,00	34/5×3	—	—
7,70	—	14,5/6	—
8,56	34/6×3	—	6/3, 3,6/3
9,00	—	—	—
9,30	20/4×3	—	4,8/3
11,00	—	—	—
11,20	34/8×3	—	6/4, 3,6/4
12,00	20/5×3	—	4,8/4
14,00	34/10×3, 20/6×3	—	—
14,50	—	—	—
15,90	20/7×3	—	4,8/5
16,40	34/12×3	—	—
18,00	—	—	—
18,50	20/8×3	—	4,8/6
19,75	20/9×3	—	—
20,0	—	—	—
20,20	34/15×3	—	4,8/8, 4,8/3×3
22,30	20/10×3	—	—
27,30	—	—	4,8/4×3
28,00	20/12×3	—	—
31,00	—	—	—
32,0	20/15×3	—	—
32,5	34/25×3	—	—
37,5	20/18×3	—	—
38,00	34/30×3	—	—
40,7	20/20×3	—	—

Erineva sordi ja numbriga lõngade asendamine kaalu järgi

100 m kaal (gr)	Puuvillased lõngad	Linased lõngad	Kaneplõngad
2,21	300/2×3	—	—
2,65	240/2×3	—	—
3,64	170/2×3	—	—
4,9	133/2×3	—	—
5,2	—	36/2	—
6,3	—	30/2	—
7,7	85/2×3	—	—

Tabel nr. 3 järg

100 m kaal (gr)	Puuvillased lõngad	Liiased lõngad	Kanevlõngad
7,9	—	24,2, 36/3	—
9,4	—	30/3	—
10,2	65/2×3	—	—
10,5	—	18/2	—
11,8	—	24/3	—
13,1	—	14,5/2	—
13,2	34/2×2	—	—
13,7	48/2×3	—	—
15,7	—	—	—
19,4	—	18/3	—
20,0	34/2×3	14,5/3	—
20,6	48/3×3	—	—
26,3	—	—	—
30,5	34/3×3	14,5/4	—
38,9	—	14,5/6	—
40,7	34/4×3	—	—
51,0	34/5×3, 20/3×3	—	6/3
62,5	34/6×3	—	—
64,0	—	—	4,8/3
68,5	20/4×3	—	—
83,3	34/8×3	—	6/4
85,5	—	—	4,8/4, 3,6/3
86,5	20/5×3	—	—
104,0	34/10×3	—	—
104,8	20/6×3	—	—
108,0	—	—	4,8/5
113,0	—	—	3,6/4
122,0	20/7×3	—	—
125,0	34/12×3	—	—
130,0	—	—	4,8/6
142,0	20/8×3	—	—
157,4	34/15×3	—	—
158,5	20/9×3	—	—
171,5	—	—	4,8/8
178,5	20/10×3	—	—
208,0	—	—	4,8/3×3
213,0	20/12×3	—	—
259,0	34/25×3	—	—
270,0	20/15×3	—	—
280,0	—	—	4,8/4×3
313,0	34/30×3	—	—
322,5	20/18×3	—	—
357,0	20/20×3	—	—

Puuvillaste õmblusniitude ja kalapüüniste lõngade võrdlus

100 m kaal (g)	Õmblusniidid (kaubanduse number)	Kalapüüniste lõngad (meetrilised numbrid)
2,2	—	300/2×3
2,6	—	240/2×3
3,9—3,3	80	170/2×3
4,2—3,7	70—60	—
4,8—4,2	50	133/2×3
5,5—4,8	40	—
7,0—6,1	30	—
7,9—6,7	8	85/2×3
8,4—7,4	20	—
8,9—7,4	7	—
10,4—8,4	6	65/2×3
10,5—9,2	5	—
12,2—10,2	4	—
15,2—13,0	3	48/2×3; 34/2×2
17,0—14,4	2	—
19,1—16,1	1	—
20,0—20,6	—	34/2×3; 48/3×3
27,8—23,4	0	—
30,5	—	34/3×3
36,5—33,1	00	—
40,7	—	34/4×3

VÖRGUMATERJALID

Lõpusvõrgud ja noodalina on püüniste ehituse põhimaterjaliks. Võrgumaterjalid valmistatakse varemmainitud kalapüüniste lõngadest, s. o. puuvillastest, linastest ja kanepilõngadest (vaata tabel 5.). Võrgumaterjalid valmistatakse peamiselt masinatega Nõukogude Liidu Kalatööstuse Ministeeriumi võrgukudumise vabrikuis.

Võrgulina, mis on ette nähtud nakkus- (lõpus-) püüniste ehitamiseks, nimetatakse lõpusvõrkudeks, kurnpüüniste ehitamiseks kasutatavat võrku aga (seisevnoodad, seinnoodad, veonoodad jt) — noodalinaks.

Lõpusvõrgud, erinevalt noodalinast, valmistatakse äärekorraga piki pealmist ja alumist võrgulina äärt, mis on jämedamast lõngast kui võrgulina ise. Peale selle lõpusvõrgud valmistatakse peenemast lõngast kui noodalina ning arvestatakse tükiviisi (pundid), samal ajal kui noodalina arvestatakse kaalu järgi s. o. kilogrammides.

Lõpusvõrkude tellimisel tuleb näidata lõnga number, silmade arv võrgu laiuses, silma suurus, pundi pikkus ja puntide arv.

Noodalina tellimisel näidatakse ainult lõnga number ja silma suurus ning nõutav kogus kilogrammides.

Lõpusvõrkude pandid, mis on ette nähtud triivvõrkude valmistamiseks, kootakse tavaliselt vajaliku pikkusega (75 m).

Lõpusvõrkude pandid, mille pikkus (150 m) ületab vajaliku pikkuse (seisevõrgud 25 m), lõigatakse nõutava pikkusega tük- kideks (arvestades võrgulina rakendust). Sel juhul loetakse vör- kude arv, mis saadakse ühest pundist.

Niisiis võrkmaterjali vajadus lõpusvõrkude valmistamiseks arvestatakse ning näidatakse võrgupunktide järgi.

Kurnpüüniste (seisevnoodad, veonoodad, seinnoodad jt.) ehi- tamiseks vajalik noodalina hulk määratakse sortimendi järgi püünise igale eriosale ning on neude osade mõõtudest ja ku- just, samuti ka rakenduskoefitsiendist.

Noodalina vajadus arvestatakse ja näidatakse kilogrammides.

Vajaliku hulga noodalina kindlaksmääramise kergendamiseks püüniste ehitamisel on alljärgnevalt toodud tabel, milles näida- takse ühe ruutmeetri noodalina kaal erinevate rakenduskoefitsien- tide juures (vaat. tabel 6).

Lõpusvõrkude tellimisel tuleb näidata lõnga number, võrgu laius silmades, silma suurus, pundi pikkus ja puntide arv.

Noodalina tellimisel tuleb näidata ainult lõnga number, silma suurus ja vajalik hulk kilogrammides.

Tabel 5

A. Puuvillased lõpusvõrgud

Võrgu laius silmades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
----------------------	-------------------	------------------	-----------------

Lõnga nimetus 240/2×3 — silma tugevus 1,0 kg.

Lõnga kulu sõlmele 1,3 mm.

200	12	75	1,03
200	14	75	1,01
200	15	75	1,0
200	16	75	1,0
200	17	75	1,0
200	18	75	1,0

Võrgu laius silma sees	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

*Lõnga nimetus 170/2×3 -- silma tugevus 1,3 kg.
Lõnga kulu sõlmele 1,5 mm.*

200	12	75	1,41
200	14	75	1,39
200	15	75	1,38
200	16	75	1,37
200	17	75	1,36
200	18	75	1,35
55	17	150	0,80
55	18	150	0,80
55	19	150	0,80
55	20	150	0,75
55	21	150	0,79
55	22	150	0,79
55	23	150	0,79
55	24	150	0,78
55	26	150	0,78
55	28	150	0,77
55	30	150	0,77

*Lõnga nimetus 130/2×3 -- silma tugevus 1,6 kg.
Lõnga kulu sõlmele 1,7 mm.*

200	12	75	1,79
200	15	75	1,75
200	14	75	1,76
200	16	75	1,73
55	17	150	1,0
55	18	150	0,99
55	19	150	0,99
55	20	150	0,98
55	21	150	0,98
55	22	150	0,98
55	23	150	0,97
55	24	150	0,97
55	25	150	0,97
45	26	150	0,81
45	27	150	0,80
45	28	150	0,80
45	29	150	0,80
45	30	150	0,80
45	32	150	0,80
45	34	150	0,79
35	35	150	0,64
35	36	150	0,64
35	38	150	0,64
30	40	150	0,56
30	42	150	0,56

Tabel 5 järg.

Võrgu laius silmades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
30	44	150	0,56
30	46	150	0,55
30	48	150	0,55
30	50	150	0,55
30	55	150	0,55
15	60	150	0,3
15	65	150	0,3
15	70	150	0,3

*Lõnga nimetus 85/2×3 — silma tugevus 2,2 kg.
Lõnga kulu sõlmele 2,2 mm.*

200	18	60	2,19
200	20	60	2,17
55	22	150	1,55
55	23	150	1,54
55	24	150	1,54
55	25	150	1,53
55	26	150	1,52
45	27	150	1,27
45	28	150	1,26
45	29	150	1,26
45	30	150	1,26
35	32	150	1,00
35	35	150	1,00
35	36	150	1,00
35	37	150	0,99
35	38	150	0,99
35	39	150	0,99
35	40	150	0,99
30	42	150	0,86
30	44	150	0,86
30	48	150	0,86
30	50	150	0,86
30	55	150	0,85
30	60	150	0,85
30	65	150	0,85
30	70	150	0,84
30	75	150	0,84

*Lõnga nimetus 65/2×3 — silma tugevus 2,6 kg.
Lõnga kulu sõlmele 2,6 mm.*

200	16	60	2,88
200	18	60	2,84
200	20	60	2,81
200	22	60	2,78

Tabel 5 järg

Võrgu laius silmades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
200	24	60	2,76
200	26	60	2,74
128	28	60	1,78
128	30	60	1,76
128	32	60	1,75
128	35	60	1,74
35	36	150	1,26
35	38	150	1,25
35	40	150	1,25
35	44	150	1,24
30	50	150	1,06
30	55	150	1,05
30	60	150	1,05
30	65	150	1,05
30	70	150	1,04
30	75	150	1,04

Lõnga nimetus 48/2×3 — silma tugevus 3,5 kg.
Lõnga kulu sõlmele 3,7 mm.

200	18	60	4,13
200	21	60	4,06
200	22	60	4,00
200	24	60	3,95
200	26	60	3,91
200	28	60	3,87
200	30	60	3,84
30	65	150	1,48
30	70	150	1,47

Märkus: 1. Puuvillastele lõpusvõrkudele tuleb tingimata kududa piki ülenist ja alumist äärt jämedamast lõngast äärekorrad järgmise laiusega: a) 20—75-silmalistel võrkudel mõlemal pool 4 lõnga, kokku 8 lõnga; b) 76—150-silmalistel võrkudel 6 lõnga mõlemal pool, kokku 12 lõnga; c) 151—200-silmalistel võrkudel 8 lõnga mõlemal pool, kokku 16 lõnga; d) 201-silmalistel ja laiematel võrkudel 10 lõnga mõlemal pool, kokku 20 lõnga.

2 Äärekordade lõngade arvust pooled, mis on vahetult seotud võrgulinaaga (juhul, kui äärekorrad tehakse 2 erineva numbriga lõngast), võetakse peenemast lõngast, teine pool aga, mis asetseb väljaspool (seliste ääres) — jämedamast: a) võrkudele lõnga numbriga 240/2×3; 170/2×3; 130/2×3 kootakse äärekorrad lõngast nr. 65/2×3 ja 34/2×2; b) võrkudele lõnga numbriga 85/2×3; 65/2×3 lõngast nr. 34/2×2 ja 34/2×3; c) võrkudele lõnga numbriga 48/2×3 lõngast nr. 34/2×3 ja 34/3×3.

B. Linased lõpusvõrgud

Võrgu laius silmaades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
<i>Lõnga nimetus 24/2 — silma tugevus 2,5 kg</i>			
<i>Lõnga kulu sõlmele 2,2 mm.</i>			
225	16	60	2,62
225	18	60	2,58
225	20	60	2,55
225	22	60	2,52
225	24	60	2,50
225	26	60	2,48
225	28	60	2,47
225	32	60	2,45
225	35	60	2,43
40	35	150	1,14
40	36	150	1,14
40	40	150	1,13
30	44	150	0,88
30	46	150	0,87
30	48	150	0,87
30	50	150	0,87
30	55	150	0,86
30	60	150	0,86
30	65	150	0,86
30	70	150	0,86
30	75	150	0,86
<i>Lõnga nimetus 22/2 — silma tugevus 2,6 kg.</i>			
<i>Lõnga kulu sõlmele 2,3 mm.</i>			
225	16	60	2,83
225	18	60	2,79
225	20	60	2,76
225	22	60	2,73
225	24	60	2,71
225	26	60	2,69
225	28	60	2,67
225	32	60	2,65
225	35	60	2,63
40	35	150	1,23
40	36	150	1,23
40	40	150	1,22
30	44	150	0,94
30	46	150	0,94
30	48	150	0,93
30	50	150	0,93
30	55	150	0,93
30	60	150	0,92
30	65	150	0,92
30	70	150	0,92
30	75	150	0,92

Tabel 5 järg.

Võrgu laius silmaades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Lõnga nimetus 24/3 — silma tugevus 3,8 kg
Lõnga kulu sõlmele 2,7 mm

225	16	60	3,86
225	18	60	3,79
225	20	60	3,74
225	22	60	3,70
225	24	60	3,67
225	26	60	3,64
225	28	60	3,61
225	30	60	3,59
225	32	60	3,57
225	35	60	3,55
30	30	150	1,26
30	35	150	1,24
30	36	150	1,24
30	37	150	1,24
30	38	150	1,24
30	40	150	1,23
30	44	150	1,22
30	50	150	1,21
30	55	150	1,21
30	60	150	1,20
30	65	150	1,20
30	70	150	1,20
30	75	150	1,19

Lõnga nimetus 22/3 silma tugevus 3,9
Lõnga kulu sõlmele 2,9 mm

225	16	60	4,26
225	18	60	4,19
225	20	60	4,13
225	22	60	4,08
225	24	60	4,04
225	26	60	4,00
225	28	60	3,98
225	30	60	3,93
225	32	60	3,91
225	35	60	3,83
30	30	150	1,37
30	35	150	1,36
30	36	150	1,35
30	37	150	1,35
30	38	150	1,35
30	40	150	1,34
30	44	150	1,33
30	50	150	1,32
30	55	150	1,32

Võrgu laius silma sees	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
30	60	150	1,31
30	65	150	1,31
40	70	150	1,30
30	75	150	1,30
<i>Lõnga nimetus 18/2 — silma tugevus 3,0 kg</i>			
<i>Lõnga kulu sõlmele 2,6 mm</i>			
225	15	60	3,48
225	16	60	3,45
225	18	60	3,39
225	20	60	3,35
225	22	60	3,31
225	24	60	3,28
225	26	60	3,26
225	28	60	3,23
225	30	60	3,21
225	32	60	3,20
30	28	150	1,15
30	30	150	1,14
30	32	150	1,13
30	35	150	1,12
30	36	150	1,12
30	37	150	1,12
30	38	150	1,12
30	40	150	1,11
30	44	150	1,11
30	50	150	1,10
30	55	150	1,09
30	60	150	1,09
30	65	150	1,09
30	70	150	1,08
30	75	150	1,08
<i>Lõnga nimetus 18/3 — silma tugevus 4,6 kg</i>			
<i>Lõnga kulu sõlmele 3,5 mm</i>			
300	20	75	8,52
300	21	75	8,46
300	22	75	8,41
300	23	75	8,36
300	24	75	8,31
300	26	75	8,23
300	28	75	8,16
300	30	75	8,10
300	32	75	8,04
300	34	75	8,00
300	36	75	7,95
225	18	60	5,25
225	20	60	5,16

Tabel 5 järg

Võrgu laius silma sees	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
225	22	60	5,09
225	24	60	5,03
225	26	60	4,98
225	28	60	4,94
225	30	60	4,90
225	32	60	4,87
225	35	60	4,82
225	36	60	4,81
90	28	60	1,97
90	30	60	1,95
90	32	60	1,94
90	36	60	1,92
90	38	60	1,91
90	40	60	1,90
90	42	60	1,89
90	44	60	1,89
<i>Lõnga nimetus 14,5/3 — silma tugevus 5,1 kg Lõnga kulu sõlmele 4 mm</i>			
25	44	150	1,82
25	50	150	1,80
25	55	150	1,79
25	60	150	1,78
25	65	150	1,77
25	70	150	1,76
25	75	150	1,76
25	80	150	1,75
<i>Lõnga nimetus 14,5 4 — silma tugevus 6,5 kg Lõnga kulu sõlmele 4,6 mm</i>			
30	50	150	2,66
30	55	150	2,64
30	60	150	2,62
30	65	150	2,61
30	70	150	2,59
30	75	150	2,58
30	80	150	2,57
20	85	100	1,14
20	90	100	1,13
20	95	100	1,13
<i>Lõnga nimetus 14,5/6 — silma tugevus 9,4 kg Lõnga kulu sõlmele 5,7 mm</i>			
30	60	150	3,89
30	65	150	3,87
30	70	150	3,85
30	75	150	3,83
30	80	150	3,81

Märkus: vaadata lk. 19.

C. Kanepist lõpusvõrgud.

Võrgu laius silmades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
<i>Lõnga nimetus 4,8/3 — silma tugevus 13,8 kg</i>			
20	75	150	4,36
20	80	150	4,33
20	85	150	4,31
20	90	150	4,29
20	95	150	4,27
20	100	150	4,25
20	105	150	4,24
20	110	150	4,22
<i>Lõnga nimetus 4,8/4 — silma tugevus 18 kg</i> <i>Lõnga kulu sõlmele 9,2 mm</i>			
20	110	150	7,37
<i>Lõnga nimetus 4,8/5 — silma tugevus 21,7 kg</i> <i>Lõnga kulu sõlmele 10,4 mm</i>			
0			0
20	100	150	7,33
20	110	150	7,27
20	120	150	7,22
20	125	150	7,20
20	135	150	7,15
20	180	150	7,02
<i>Lõnga nimetus 4,8/6 — silma tugevus 25 kg</i> <i>Lõnga kulu sõlmele 11,4 mm</i>			
20	100	150	8,91
20	110	150	8,83
20	120	150	8,75
20	130	150	8,70
20	135	150	8,67
20	150	150	8,60
6	180	150	2,7

Märkus: 1. Linastele lõpusvõrkudele tuleb tingimata kududa piki ülemist ja alumist äärt jämedamast lõngast äärekorrad järgmise laiusega: a) 20—100 silma laiustel võrkudel 3 lõnga mõlemal pool, kokku 6 lõnga; b) 101-200 silma laiustel võrkudel mõlemal pool 6 lõnga, kokku 12 lõnga; c) 201 silma laiustel ja laiematel võrkudel mõlemal pool 10 lõnga, kokku 20 lõnga.

2. Linastele lõpusvõrkudele kootakse äärekorrad iga võrgu jaoks ühest ja samast lõngast: a) võrkudele lõngast nr. 24/2, 24/3, 22/3 ja 18/2 tehakse äärekorrad lõngast nr. 14,5/3; b) võrkudele lõngast nr. 18/3 tehakse äärekorrad lõngast nr. 14,5/4; c) võrkudele lõngast nr. 14,5/3 tehakse äärekorrad lõngast nr. 14,5/6; d) võrgud lõngast nr. 14,5/4 tehakse ilma äärekorrata.

Võrgu laius silmaades	Silma suurus (mm)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)
<i>Lõnga nimetus 4,8/8 — silma tugevus 32,5 kg</i>			
<i>Lõnga kulu sõlmele 13,3 mm</i>			
20	135	150	11,55
20	150	150	11,45
20	170	150	11,35
20	180	150	10,70

D. Puuvillased noodalinad

Lõnga nimetus	Laius silmaades	Silma suurus (mm)	Silma tugevus keskmise (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
48/2×3	300	6,5	3,5	100	12,9	3,7
48/2×3	300	7	3,5	100	12,6	3,7
48/2×3	300	8	3,5	100	12,0	3,7
48/3×3	300	6,5	5,1	100	21,5	4,6
48/3×3	300	7	5,1	100	20,5	4,6
48/3×3	300	8	5,1	100	19,5	4,6
48/3×3	300	10	5,1	100	18,1	4,6
34/3×3	100	8,5	6,3	100	10,6	6,1
34/3×3	100	9	6,3	100	10,3	6,1
34/3×3	100	10	6,3	100	9,9	6,1
34/3×3	100	12	6,3	100	9,3	6,1
34/3×3	100	14	6,3	100	8,7	6,1
34/3×3	100	16	6,3	100	8,5	6,1
34/3×3	100	18	6,3	100	8,2	6,1
34/3×3	100	20	6,3	100	8,0	6,1
34/3×3	100	22	6,3	100	7,8	6,1
34/3×3	100	24	6,3	100	7,7	6,1
34/3×3	100	26	6,3	100	7,6	6,1
34/3×3	100	28	6,3	100	7,5	6,1
34/3×3	100	30	6,3	100	7,4	6,1
34/3×3	100	33	6,3	100	7,3	6,1
34/3×3	100	35	6,3	100	7,2	6,1
34/3×3	100	38	6,3	100	7,1	6,1
34/3×3	100	40	6,3	100	7,1	6,1
34/4×3	100	10	8,5	100	13,9	7,0
34/4×3	100	12	8,5	100	13,0	7,0
34/4×3	100	14	8,5	100	12,3	7,0
34/4×3	100	16	8,5	100	11,8	7,0
34/4×3	100	18	8,5	100	11,4	7,0
34/4×3	100	20	8,5	100	11,0	7,0
34/4×3	100	22	8,5	100	10,8	7,0
34/4×3	100	24	8,5	100	10,6	7,0

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Laius silmades	Silma suurus (mm)	Silma keskmine tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
34/4×3	100	26	8,5	100	10,4	7,0
34/4×3	100	28	8,5	100	10,2	7,0
34/4×3	100	30	8,5	100	10,1	7,0
34/4×3	100	32	8,5	100	10,0	7,0
34/4×3	100	34	8,5	100	9,9	7,0
34/4×3	100	36	8,5	100	9,8	7,0
34/4×3	100	38	8,5	100	9,7	7,0
34/4×3	100	40	8,5	100	9,6	7,0
34/4×3	100	45	8,5	100	9,5	7,0
34/4×3	100	50	8,5	100	9,3	7,0
34/4×3	100	55	8,5	100	9,2	7,0
34/4×3	100	60	8,5	100	9,1	7,0
34/4×3	100	65	8,5	100	9,0	7,0
34/4×3	100	70	8,5	100	9,0	7,0
34/4×3	30	75	8,5	60	1,63	7,0
34/4×3	30	80	8,5	60	1,62	7,0
34/4×3	30	85	8,5	60	1,61	7,0
34/4×3	30	90	8,5	60	1,61	7,0
34/4×3	30	95	8,5	60	1,60	7,0
34/4×3	30	100	8,5	60	1,59	7,0
34/4×3	30	105	8,5	60	1,59	7,0
34/4×3	30	110	8,5	60	1,58	7,0
34/5×3	100	12	10,5	100	17,2	8,1
34/5×3	100	14	10,5	100	16,2	8,1
34/5×3	100	16	10,5	100	15,4	8,1
34/5×3	100	18	10,5	100	14,9	8,1
34/5×3	100	20	10,5	100	14,4	8,1
34/5×3	100	22	10,5	100	14,0	8,1
34/5×3	100	30	10,5	100	13,0	8,1
34/6×3	100	14	13,2	100	20,7	9,1
34/6×3	100	16	13,2	100	19,7	9,1
34/6×3	100	18	13,2	100	18,9	9,1
34/6×3	100	20	13,2	100	18,3	9,1
34/6×3	100	22	13,2	100	17,7	9,1
34/6×3	100	30	13,2	100	16,4	9,1
34/8×3	100	18	15,8	50	13,0	10,4
34/8×3	100	20	15,8	50	12,5	10,4
34/8×3	100	22	15,8	50	12,1	10,4
34/8×3	100	24	15,8	50	11,8	10,4
34/8×3	100	30	15,8	50	11,1	10,4
34/8×3	100	35	15,8	50	10,7	10,4
34/8×3	100	45	15,8	50	9,1	10,4
34/12×3	50	18	21,3	50	10,8	12,8
34/12×3	50	20	21,3	50	10,4	12,8

Tabel 5 järg

Lõnga nimetus	Laius silmaades	Silma suurus (mm)	Silma keskmise tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlele (mm)
34/12×3	50	22	21,3	50	10,0	12,8
34/12×3	50	27	21,3	50	9,3	12,8
34/12×3	50	30	21,3	50	9,0	12,8
34/12×3	50	45	21,3	50	8,1	12,8
34/15×3	50	22	26,2	25	6,6	14,4
34/15×3	50	24	26,2	25	6,4	14,4
34/15×3	50	26	26,2	25	6,2	14,4
34/15×3	50	28	26,2	25	6,0	14,4
34/15×3	50	30	26,2	25	5,9	14,4
34/15×3	50	33	26,2	25	5,7	14,4
34/15×3	50	35	26,2	25	5,6	14,4
34/15×3	50	40	26,2	25	5,4	14,4
34/15×3	50	45	26,2	25	5,2	14,4
34/15×3	50	50	26,2	25	5,1	14,4
34/15×3	50	55	26,2	25	5,0	14,4
34/15×3	50	60	26,2	25	4,9	14,4
34/15×3	50	70	26,2	25	4,8	14,4
20/3×3	100	12	10,3	100	17,2	8,1
20/3×3	100	14	10,3	100	16,2	8,1
20/3×3	100	16	10,3	100	15,4	8,1
20/3×3	100	18	10,3	100	14,9	8,1
20/3×3	100	20	10,3	100	14,4	8,1
20/3×3	100	22	10,3	100	14,0	8,1
20/3×3	100	24	10,3	100	13,7	8,1
20/3×3	100	26	10,3	100	13,4	8,1
20/3×3	100	28	10,3	100	13,2	8,1
20/3×3	100	30	10,3	100	13,0	8,1
20/3×3	100	32	10,3	100	12,8	8,1
20/3×3	100	33	10,3	100	12,7	8,1
20/3×3	100	35	10,3	100	12,6	8,1
20/3×3	100	36	10,3	100	12,5	8,1
20/3×3	100	38	10,3	100	12,4	8,1
20/3×3	100	40	10,3	100	12,3	8,1
20/3×3	100	42	10,3	100	12,2	8,1
20/3×3	100	45	10,3	100	12,1	8,1
20/3×3	100	50	10,3	100	11,9	8,1
20/3×3	100	55	10,3	100	11,8	8,1
20/3×3	100	60	10,3	100	11,6	8,1
20/3×3	100	65	10,3	100	11,5	8,1
20/3×3	100	70	10,3	100	11,4	8,1
20/3×3	120	75	10,3	60	2,07	8,1
20/3×3	20	80	10,3	60	2,06	8,1
20/3×3	20	85	10,3	60	2,05	8,1
20/3×3	20	90	10,3	60	2,04	8,1
20/3×3	20	95	10,3	60	2,03	8,1

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Laius silmades	Silma suurus (mm)	Silma keskmine tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
20/3×3	20	100	10,3	60	2,02	8,1
20/3×3	20	105	10,3	60	2,02	8,1
20/3×3	20	110	10,3	60	2,00	8,1
20/4×3	100	12	14,0	50	12,3	9,4
20/4×3	100	14	14,0	50	11,5	9,4
20/4×3	100	16	14,0	50	10,9	9,4
20/4×3	100	18	14,0	50	10,5	9,4
20/4×3	100	20	14,0	50	10,1	9,4
20/4×3	100	22	14,0	50	9,8	9,4
20/4×3	100	24	14,0	50	9,6	9,4
20/4×3	100	26	14,0	50	9,4	9,4
20/4×3	100	27	14,0	50	9,3	9,4
20/4×3	100	28	14,0	50	9,2	9,4
20/4×3	100	30	14,0	50	9,0	9,4
20/4×3	100	32	14,0	50	8,9	9,4
20/4×3	100	33	14,0	50	8,8	9,4
20/4×3	100	35	14,0	50	8,7	9,4
20/4×3	100	36	14,0	50	8,7	9,4
20/4×3	100	38	14,0	50	8,6	9,4
20/4×3	100	40	14,0	50	8,5	9,4
20/4×3	100	42	14,0	50	8,4	9,4
20/4×3	100	44	14,0	50	8,3	9,4
20/4×3	100	45	14,0	50	8,3	9,4
20/4×3	100	50	14,0	50	8,2	9,4
20/4×3	100	56	14,0	50	8,0	9,4
20/4×3	100	60	14,0	50	7,9	9,4
20/4×3	100	66	14,0	50	7,8	9,4
20/4×3	100	70	14,0	50	7,8	9,4
20/4×3	100	100	14,0	50	7,5	9,4
20/4×3	7	240	14,0	100	1,07	9,4
20/5×3	100	20	16,8	50	13,3	10,7
20/5×3	100	22	16,8	50	12,9	10,7
20/5×3	100	24	16,8	50	12,6	10,7
20/5×3	100	27	16,8	50	12,1	10,7
20/5×3	100	28	16,8	50	12,0	10,7
20/5×3	100	30	16,8	50	11,8	10,7
20/5×3	100	33	16,8	50	11,5	10,7
20/5×3	100	36	16,8	50	11,4	10,7
20/5×3	100	38	16,8	50	11,1	10,7
20/5×3	100	40	16,8	50	11,0	10,7
20/5×3	100	45	16,8	50	10,6	10,7
20/5×3	100	56	16,8	50	10,3	10,7
20/5×3	100	60	16,8	50	10,2	10,7
20/5×3	100	12	16,8	50	16,4	10,7
20/5×3	100	14	16,8	50	15,3	10,7

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Laius silmaades	Silma suurus (mm)	keskmine tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
20/5×3	100	16	16,8	50	14,5	10,7
20/5×3	100	18	16,8	50	13,9	10,7
20/6×3	50	16	18,2	50	9,2	11,7
20/6×3	50	18	18,2	50	8,7	11,7
20/6×3	50	20	18,2	50	8,4	11,7
20/6×3	50	22	18,2	50	8,1	11,7
20/6×3	50	24	18,2	50	7,9	11,7
20/6×3	50	27	18,2	50	7,6	11,7
20/6×3	50	30	18,2	50	7,4	11,7
20/6×3	50	33	18,2	50	7,1	11,7
20/6×3	50	35	18,2	50	7,0	11,7
20/6×3	50	40	18,2	50	6,8	11,7
20/6×3	50	45	18,2	50	6,7	11,7
20/6×3	50	50	18,2	50	6,5	11,7
20/6×3	50	55	18,2	50	6,4	11,7
20/6×3	50	60	18,2	50	6,3	11,7
20/7×3	50	18	20,7	50	11,0	12,7
20/7×3	50	20	20,7	50	10,5	12,7
20/7×3	50	22	20,7	50	10,1	12,7
20/7×3	50	24	20,7	50	9,8	12,7
20/7×3	50	26	20,7	50	9,6	12,7
20/7×3	50	30	20,7	50	9,2	12,7
20/7×3	50	35	20,7	50	8,7	12,7
20/7×3	50	40	20,7	50	8,4	12,7
20/7×3	50	45	20,7	50	8,2	12,7
20/7×3	50	50	20,7	50	8,0	12,7
20/7×3	50	55	20,7	50	7,9	12,7
20/7×3	50	60	20,7	50	7,8	12,7
20/7×3	50	65	20,7	50	7,7	12,7
20/8×3	50	18	24,0	50	11,6	13,7
20/8×3	50	20	24,0	50	12,1	13,7
20/8×3	50	22	24,0	50	12,6	13,7
20/8×3	50	24	24,0	50	11,3	13,7
20/8×3	50	25	24,0	50	11,1	13,7
20/8×3	50	27	24,0	50	10,6	13,7
20/8×3	50	30	24,0	50	10,4	13,7
20/8×3	50	33	24,0	50	10,1	13,7
20/8×3	50	35	24,0	50	10,0	13,7
20/8×3	50	36	24,0	50	9,9	13,7
20/8×3	50	38	24,0	50	9,8	13,7
20/8×3	50	40	24,0	50	9,6	13,7
20/8×3	50	45	24,0	50	9,4	13,7
20/8×3	50	50	24,0	50	9,1	13,7
20/8×3	50	55	24,0	50	9,0	13,7
20/8×3	50	60	24,0	50	8,8	13,7

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Laius silmades	Silma suurus (mm)	Silma keskmine tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
20/9×3	50	22	25,7	25	6,7	14,5
20/9×3	50	24	25,7	25	6,5	14,5
20/9×3	50	26	25,7	25	6,3	14,5
20/9×3	50	28	25,7	25	6,1	14,5
20/9×3	50	30	25,7	25	6,0	14,5
20/9×3	50	33	25,7	25	5,8	14,5
20/9×3	50	35	25,7	25	5,7	14,5
20/9×3	50	40	25,7	25	5,5	14,5
20/9×3	50	45	25,7	25	5,3	14,5
20/9×3	50	50	25,7	25	5,2	14,5
20/9×3	50	55	25,7	25	5,1	14,5
20/9×3	50	60	25,7	25	5,0	14,5
20/9×3	50	70	25,7	25	4,9	14,5
20/10×3	50	22	29,0	25	7,6	15,3
20/10×3	50	24	29,0	25	7,3	15,3
20/10×3	50	26	29,0	25	7,1	15,3
20/10×3	50	28	29,0	25	6,9	15,3
20/10×3	50	30	29,0	25	6,7	15,3
20/10×3	50	33	29,0	25	6,5	15,3
20/10×3	50	35	29,0	25	6,4	15,3
20/10×3	50	40	29,0	25	6,2	15,3
20/10×3	50	45	29,0	25	6,0	15,3
20/10×3	50	50	29,0	25	5,8	15,3
20/10×3	50	55	29,0	25	5,7	15,3
20/10×3	50	75	29,0	25	5,4	15,3
20/10×3	50	90	29,0	25	5,2	15,3
20/12×3	50	24	33,8	25	9,1	16,8
20/12×3	50	30	33,8	25	8,4	16,8
20/12×3	50	35	33,8	25	8,0	16,8
20/12×3	50	40	33,8	25	7,6	16,8
20/12×3	50	45	33,8	25	7,4	16,8
20/12×3	50	60	33,8	25	6,9	16,8
20/12×3	50	75	33,8	25	6,6	16,8
20/12×3	50	90	33,8	25	6,4	16,8
20/15×3	50	30	40,0	25	11,1	18,9
20/15×3	50	45	40,0	25	9,7	18,9
20/15×3	50	75	40,0	25	8,5	18,9
20/15×3	50	90	40,0	25	8,2	18,9
20/18×3	50	30	46,9	25	13,7	20,6
20/18×3	50	45	46,9	25	11,9	20,6
20/18×3	50	75	46,9	25	10,4	20,6
20/18×3	50	90	46,9	25	10,0	20,6
20/20×3	50	30	51,0	25	15,5	21,7
20/20×3	50	45	51,0	25	13,4	21,7

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Laius silmaades	Silma suurus (mm)	Silma keskmise tugevus (kg)	Pundi pikkus (m)	Pundi kaal (kg)	Lõnga kulu sõlmele (mm)
------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------

20/20×3	50	75	51,0	25	11,6	21,7
20/20×3	50	90	51,0	25	10,2	21,7

E. Kanepist noodalinad

4,8/3	50	24	13,6	100	8,6	8,0
4,8/3	50	28	13,6	100	8,3	8,0
4,8/3	50	30	13,6	100	8,2	8,0
4,8/3	50	40	13,6	100	7,8	8,0
4,8/4	50	22	18,0	100	12,2	9,2
4,8/4	50	28	18,0	100	11,8	9,2
4,8/4	50	30	18,0	100	11,3	9,2
4,8/4	50	36	18,0	100	10,6	9,2
4,8/4	50	40	18,0	100	10,6	9,2
4,8/4	50	45	18,0	100	10,4	9,2
4,8/4	50	50	18,0	100	10,2	9,2
4,8/4	50	55	18,0	100	10,0	9,2
4,8/5	50	30	21,7	100	14,7	10,4
4,8/5	50	33	21,7	100	14,3	10,4
4,8/5	50	40	21,7	100	13,7	10,4
4,8/5	50	45	21,7	100	13,4	10,4
4,8/5	50	50	21,7	100	13,2	10,4
4,8/5	50	55	21,7	100	13,0	10,4
4,8/5	50	60	21,7	100	12,8	10,4
4,8/5	50	66	21,7	100	12,6	10,4
4,8/5	50	70	21,7	100	12,5	10,4
4,8/6	50	30	25,0	100	18,1	11,4
4,8/6	50	33	25,0	100	17,7	11,4
4,8/6	50	40	25,0	100	16,9	11,4
4,8/6	50	45	25,0	100	16,5	11,4
4,8/6	50	50	25,0	100	16,1	11,4
4,8/6	50	55	25,0	100	15,9	11,4
4,8/6	50	60	25,0	100	15,6	11,4
4,8/6	50	65	25,0	100	15,4	11,4
4,8/6	50	70	25,0	100	15,3	11,4
4,8/8	50	27	32,5	50	12,9	13,3
4,8/3×3	50	22	32,5	50	17,4	14,1
4,8/3×3	50	24	32,5	50	16,8	14,1
4,8/3×3	50	33	32,5	50	15,1	14,1
4,8/4×3	50	90	42,2	50	16,8	16,7

Võrgulina ühe ruutmeetri kaal grammides erinevate
rakenduskoeffitsientide juures

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		1/5	1/4	1/3	2/5	9/20	1/2
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
48/2×3	6,5	69,0	66,6	66,6	69,0	72,2	76,6
48/2×3	7	63,5	61,4	61,4	63,5	66,5	70,4
48/2×3	8	52,2	50,3	50,3	52,2	54,5	57,7
48/3×3	6,5	112,8	109,0	109,0	112,8	113,0	78,2
48/3×3	7	85,0	82,2	82,2	85,0	89,0	94,2
48/3×3	8	84,7	81,8	81,8	84,7	88,5	93,7
48/3×3	10	63,0	60,8	60,8	63,0	65,8	69,7
34/3×3	8,5	129,8	125,2	125,2	129,8	136,0	144,0
34/3×3	9	119,2	115,0	115,0	119,2	125,0	132,0
34/3×3	10	103,0	99,5	99,5	103,0	108,0	104,3
34/3×3	12	80,6	77,9	77,9	80,6	84,3	89,4
34/3×3	14	64,6	62,4	62,4	64,6	67,6	71,6
34/3×3	16	54,6	52,7	52,7	54,6	57,2	60,5
34/3×3	18	47,5	45,9	45,9	47,5	49,7	52,7
34/3×3	20	41,7	40,3	40,3	41,7	43,6	46,2
34/3×3	22	36,9	35,7	35,7	36,9	38,6	40,9
34/3×3	24	33,4	32,2	32,2	33,4	34,9	37,0
34/3×3	26	30,4	29,4	29,4	30,4	31,8	33,7
34/3×3	28	27,9	27,0	27,0	27,9	29,2	31,0
34/3×3	30	25,4	24,75	24,75	25,4	26,8	28,4
34/3×3	33	23,4	22,55	22,55	23,4	24,4	25,9
34/3×3	35	21,5	20,7	20,7	21,5	22,45	23,8
34/3×3	38	19,4	18,7	18,7	19,4	20,3	21,5
34/3×3	40	18,55	17,9	17,9	18,55	19,4	20,55
34/4×3	10	144,9	140,0	140,0	144,9	151,3	160,5
34/4×3	12	113,0	109,0	109,0	113,0	118,0	125,0
34/4×3	14	91,5	88,3	88,3	91,5	95,7	101,4
34/4×3	16	76,9	72,2	72,2	76,9	80,5	85,2
34/4×3	18	66,0	63,8	63,8	66,0	69,1	73,2
34/4×3	20	57,2	55,3	55,3	57,2	60,3	63,6
34/4×3	22	51,1	49,3	49,3	51,1	53,4	56,6
34/4×3	24	46,1	44,5	44,5	46,1	48,2	51,1
34/4×3	26	41,7	40,2	40,2	41,7	43,6	46,2
34/4×3	28	37,9	36,6	36,6	37,9	39,7	42,1
34/4×3	30	35,0	33,8	33,8	35,0	36,6	38,8
34/4×3	32	32,5	31,4	31,4	32,5	34,0	36,0
34/4×3	34	30,2	29,2	29,2	30,2	31,6	33,5
34/4×3	36	28,35	27,4	27,4	28,35	29,65	31,4
34/4×3	38	26,7	25,8	25,8	26,7	27,9	29,6

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		$1/5$	$1/4$	$1/3$	$2/5$	$9/20$	$1/2$
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
34/4×3	40	25,0	24,17	24,17	25,0	22,9	24,25
34/4×3	45	21,9	21,17	21,17	21,9	22,9	24,25
34/4×3	50	19,38	18,73	18,73	19,38	20,25	21,5
34/4×3	55	17,5	16,9	16,9	17,5	18,3	19,4
34/4×3	60	15,83	15,3	15,3	15,83	16,55	17,55
34/4×3	65	14,38	13,9	13,9	14,38	15,03	15,95
34/4×3	70	13,32	12,88	12,88	13,32	13,95	14,8
34/4×3	75	12,5	12,08	12,08	12,5	13,08	13,85
34/4×3	80	11,65	11,25	11,25	11,65	12,20	12,90
34/4×3	85	11,02	10,65	10,65	11,02	11,55	12,25
34/4×3	90	10,4	10,05	10,05	10,4	10,88	11,55
34/4×3	95	9,8	9,46	9,46	9,8	10,25	10,85
34/4×3	100	9,17	8,86	8,86	9,17	9,6	10,15
34/5×3	12	148,0	143,0	143,0	148,0	155,0	164,0
34/5×3	14	120,4	116,2	116,2	120,4	126,0	133,5
34/5×3	16	100,2	96,2	96,2	100,2	104,6	111,2
34/5×3	18	86,25	83,3	83,3	86,25	90,2	95,7
34/5×3	20	75,0	72,4	72,4	75,0	78,4	83,2
34/5×3	22	66,3	64,0	64,0	66,3	69,2	73,4
34/5×3	30	45,2	43,7	43,7	45,2	47,2	50,1
34/6×3	14	154,0	148,8	148,8	154,0	161,0	170,5
34/6×3	16	128,5	124,0	124,0	128,5	134,0	142,5
34/6×3	18	109,3	105,7	105,7	109,3	114,4	121,2
34/6×3	20	95,3	91,9	91,9	95,3	99,5	105,5
34/6×3	22	83,7	81,0	81,0	83,7	92,0	92,8
34/6×3	30	50,0	48,3	48,3	50,0	52,3	55,4
34/8×3	18	150,5	145,3	145,3	150,5	157,3	166,7
34/8×3	20	130,1	125,7	125,7	130,1	136,0	144,3
34/8×3	22	114,5	110,5	110,5	114,5	119,9	127,0
34/8×3	24	102,5	99,0	99,0	102,5	107,1	113,7
34/8×3	30	77,1	74,5	74,5	77,1	80,6	85,3
34/8×3	35	63,7	61,6	61,6	63,7	66,7	70,7
34/8×3	45	42,1	40,7	40,7	42,1	44,1	46,7
34/12×3	18	250,0	242,0	242,0	250,0	261,5	277,0
34/12×3	20	217,0	209,5	209,5	217,0	226,5	240,5
34/12×3	22	189,5	184,0	184,0	189,5	198,0	210,0
34/12×3	27	143,5	138,5	138,5	143,5	150,0	159,0
34/12×3	30	125,0	120,8	120,8	125,0	130,5	138,5
34/12×3	45	75,0	72,5	72,5	75,0	78,5	83,2
34/15×3	22	250,0	272,0	272,0	250,0	261,5	277,0
34/15×3	24	223,0	215,0	215,0	223,0	233,0	247,0
34/15×3	26	198,8	192,0	192,0	198,8	208,0	225,5

Tabel 5 järg-

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		$1/5$	$1/4$	$1/3$	$2/5$	$9/20$	$1/2$
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
34/15×3	28	178,5	172,0	172,0	178,5	186,5	198,0
34/15×3	30	164,0	158,4	158,4	164,0	171,5	182,0
34/15×3	33	144,0	139,0	139,0	144,0	150,5	159,5
34/15×3	35	133,3	128,8	128,8	133,3	139,5	147,7
34/15×3	40	112,5	108,5	108,5	112,5	117,5	124,7
34/15×3	45	94,5	93,3	93,3	94,5	101,0	107,0
34/15×3	50	85,1	82,2	82,2	85,1	89,0	96,6
34/15×3	55	75,8	72,0	72,0	75,8	78,0	84,1
34/15×3	60	68,1	63,8	68,8	68,1	71,3	75,5
34/15×3	70	57,1	55,2	55,2	57,1	59,7	63,3
20/3×3	12	149,2	144,2	144,2	149,2	156,4	165,5
20/3×3	14	122,5	116,3	116,3	122,5	126,0	133,5
20/3×3	16	100,2	96,8	96,8	100,2	104,8	111,2
20/3×3	18	86,3	83,3	83,3	86,3	90,2	95,7
20/3×3	20	75,0	72,5	72,5	75,0	78,4	83,2
20/3×3	22	66,3	64,0	64,0	66,3	69,2	73,5
20/3×3	24	59,4	57,3	57,3	59,4	62,1	65,8
20/3×3	26	53,8	52,0	52,0	53,8	56,2	59,6
20/3×3	28	45,4	43,8	43,8	45,4	47,5	50,3
20/3×3	30	45,2	43,7	43,7	45,2	47,3	50,2
20/3×3	32	42,1	40,7	40,7	42,1	44,0	46,7
20/3×3	33	40,0	38,65	38,65	40,0	41,9	44,3
20/3×3	35	37,5	35,22	35,22	37,5	39,2	41,6
20/3×3	36	36,3	35,3	35,3	36,3	37,9	40,2
20/3×3	38	34,0	32,8	32,8	34,0	35,5	37,7
20/3×3	40	32,1	31,0	31,0	32,1	33,6	35,6
20/3×3	42	30,2	29,2	29,2	30,2	31,6	33,5
20/3×3	45	27,9	27,0	27,0	27,9	29,2	31,0
20/3×3	50	24,8	24,0	24,0	24,8	25,95	27,5
20/3×3	55	22,3	21,5	21,5	22,3	23,3	24,7
20/3×3	60	20,2	19,5	19,5	20,2	21,1	22,4
20/3×3	65	18,35	17,73	17,73	18,35	19,2	20,3
20/3×3	70	16,85	16,3	16,3	16,85	17,65	18,7
20/3×3	75	16,02	15,5	15,5	16,02	16,8	17,7
20/3×3	80	15,62	15,1	15,1	15,62	16,35	17,35
20/4×3	12	214,8	207,0	207,0	214,8	224,5	288,05
20/4×3	14	171,0	165,5	165,5	171,0	179,0	189,5
20/4×3	16	142,0	137,0	137,0	142,0	148,5	157,0
20/4×3	18	123,5	119,3	119,3	123,5	129,3	137,0
20/4×3	20	105,2	101,5	101,5	105,2	110,0	116,5
20/4×3	22	91,7	88,7	88,7	91,7	96,0	101,5
20/4×3	24	83,3	80,6	80,6	83,3	87,2	92,5

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		Kokkurakendus %					
		1/5	1/4	1/3	2/5	9/20	1/2
		20	25	33	40	45	50
20/4×3	26	75,3	72,7	72,7	75,3	78,7	93,3
20/4×3	27	71,7	69,3	69,3	71,7	75,0	79,4
20/4×3	28	68,3	66,1	66,1	68,3	71,5	75,7
20/4×3	30	62,5	60,4	60,4	62,5	65,4	69,2
20/4×3	32	57,9	56,0	56,0	57,9	60,6	64,2
20/4×3	33	55,7	53,8	53,8	55,7	58,2	60,1
20/4×3	35	51,7	50,0	50,0	51,7	54,1	57,3
20/4×3	38	47,1	45,5	45,5	47,1	49,3	52,2
20/4×3	40	44,2	42,7	42,7	44,2	46,2	49,0
20/4×3	42	41,7	40,2	40,2	41,7	43,6	46,2
20/4×3	44	39,4	38,1	38,1	38,4	41,2	43,7
20/4×3	45	38,4	37,0	37,0	37,4	40,2	42,5
20/4×3	50	34,2	33,3	33,3	34,2	35,7	37,9
20/4×3	56	29,8	28,4	28,4	29,8	31,2	33,0
20/4×3	60	27,5	26,6	26,6	27,5	28,8	30,5
20/4×3	66	24,6	23,75	23,75	24,6	25,7	27,3
20/4×3	100	15,62	15,1	15,1	15,62	16,35	17,32
20/4×3	240	6,46	6,25	6,25	6,46	6,76	7,17
20/5×3	12	285,5	276,0	276,0	285,5	298,5	317,0
20/5×3	14	227,0	220,0	220,0	227,0	237,5	252,0
20/5×3	16	188,5	182,3	182,3	188,5	197,5	210,5
20/5×3	18	160,7	155,5	155,5	160,7	168,0	178,3
20/5×3	20	138,5	133,8	133,8	138,5	145,0	153,5
20/5×3	22	122,0	118,0	118,0	122,0	127,7	135,3
20/5×3	24	109,3	105,5	105,5	109,3	114,5	121,2
20/5×3	27	94,3	90,2	90,2	94,3	97,7	103,5
20/5×3	28	89,2	86,2	86,2	89,2	93,3	99,0
20/5×3	30	81,9	79,1	79,7	81,9	85,7	90,7
20/5×3	33	72,5	70,1	70,1	72,5	75,9	80,4
20/5×3	36	66,0	63,7	63,7	66,0	69,1	73,2
20/5×3	38	60,8	58,8	58,8	60,8	63,7	67,4
20/5×3	40	57,2	55,3	55,3	57,2	60,0	63,5
20/5×3	45	50,0	48,3	48,3	50,0	52,3	55,5
20/5×3	50	44,2	42,7	42,7	44,2	46,2	49,0
20/5×3	56	37,8	37,5	37,5	37,8	40,5	43,0
20/5×3	60	35,4	34,3	34,3	35,4	37,1	39,2
20/6×3	16	249,0	232,0	232,0	249,0	251,0	265,5
20/6×3	18	201,4	194,5	194,5	201,4	210,5	223,5
20/6×3	20	175,0	169,0	169,0	175,0	183,0	194,0
20/6×3	22	153,4	148,2	148,2	153,4	160,5	170,0
20/6×3	24	137,0	132,3	132,3	137,0	143,5	152,0
20/6×3	27	117,3	113,3	113,3	117,3	122,8	130,0

Tabel 5 järg.

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{2}$
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
20/6×3	30	102,7	99,3	99,3	102,7	107,5	114,0
20/6×3	33	89,6	86,5	86,5	89,6	93,7	99,3
20/6×3	35	83,3	80,5	80,5	83,3	87,2	92,5
20/6×3	40	70,8	68,4	68,4	70,8	74,1	78,5
20/6×3	45	62,1	60,0	60,0	62,1	65,0	68,8
20/6×3	50	54,2	52,3	52,3	54,2	56,7	60,0
20/6×3	56	48,5	46,9	46,9	48,5	50,8	53,75
20/6×3	60	43,8	42,3	42,3	43,8	45,8	48,5
20/7×3	18	254,1	246,0	246,0	254,1	266,0	282,0
20/7×3	20	219,0	211,5	211,5	219,0	229,0	244,5
20/7×3	22	191,4	184,5	184,5	191,4	200,0	212,0
20/7×3	24	179,2	164,5	164,5	170,2	178,0	189,0
20/7×3	26	153,9	148,5	148,5	153,9	161,0	170,5
20/7×3	30	127,8	124,4	124,4	127,8	133,5	141,6
20/7×3	35	103,5	100,0	100,0	103,5	108,3	114,8
20/7×3	40	87,5	84,6	84,6	87,5	91,5	97,0
20/7×3	45	75,9	73,3	73,3	75,9	79,3	84,0
20/7×3	50	66,7	64,4	64,4	66,7	69,7	74,0
20/7×3	55	59,8	57,8	57,8	59,8	62,6	66,2
20/7×3	60	54,2	52,3	52,3	54,2	56,7	60,0
20/7×3	65	49,4	47,7	47,7	49,4	51,7	54,8
20/8×3	18	292,0	282,0	282,0	292,0	305,0	320,4
20/8×3	20	252,0	243,5	243,5	252,0	264,0	278,8
20/8×3	22	218,0	211,5	211,5	218,0	229,0	241,2
20/8×3	24	196,3	189,5	189,5	196,3	205,0	217,0
20/8×3	25	185,0	179,0	179,0	185,0	193,5	203,0
20/8×3	27	163,5	158,0	158,0	163,5	171,0	182,0
20/8×3	30	142,3	139,5	139,5	142,3	151,0	160,0
20/8×3	33	127,3	123,0	123,0	127,3	133,4	141,5
20/8×3	35	119,0	115,0	115,0	119,0	124,5	132,0
20/8×3	36	114,5	110,6	110,6	114,5	120,0	127,0
20/8×3	38	107,5	104,0	104,0	107,5	112,5	119,2
20/8×3	40	100,0	96,6	96,6	100,0	104,5	110,8
20/8×3	45	87,2	84,2	84,2	87,2	91,2	96,5
20/8×3	50	75,8	71,3	71,3	75,8	79,8	84,0
20/8×3	55	67,5	65,2	65,2	67,5	70,6	74,9
20/8×3	60	61,0	59,0	59,0	61,0	63,9	67,7
20/9×3	22	254,2	246,0	246,0	254,2	266,0	280,8
20/9×3	24	225,0	217,5	217,5	225,0	235,5	250,0
20/9×3	26	199,0	192,0	192,0	199,0	208,0	220,0
20/9×3	28	181,5	175,5	175,5	181,5	190,0	201,0
20/9×3	30	166,8	161,0	161,0	166,8	174,4	184,5

Tabel 5 järg

Lõnga nimetus	Silma suurus (mm)	Rakendus					
		$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{2}$
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
20/9×3	33	147,3	142,3	142,3	147,3	154,0	168,1
20/9×3	35	135,0	130,3	130,3	135,0	141,2	149,8
20/9×3	40	114,5	110,5	110,5	114,5	120,0	127,0
20/9×3	45	98,5	95,2	95,2	98,5	103,0	109,4
20/9×3	50	86,6	83,8	83,8	86,6	90,5	96,0
20/9×3	56	77,5	75,0	75,0	77,5	81,0	86,0
20/9×3	60	69,4	67,0	67,0	69,4	72,6	77,0
20/9×3	70	58,3	56,4	56,4	58,3	61,0	64,5
20/10×3	22	288,0	278,0	278,0	288,0	300,1	318,0
20/10×3	24	260,2	252,0	252,0	260,2	271,5	289,0
20/10×3	26	227,0	220,0	220,0	227,0	237,5	252,0
20/10×3	28	205,2	198,5	198,5	205,2	215,0	227,0
20/10×3	30	186,1	180,0	180,0	186,1	195,0	206,0
20/10×3	33	164,3	158,6	158,6	164,3	173,0	184,0
20/10×3	35	152,5	147,2	147,2	152,5	159,5	169,0
20/10×3	40	129,1	124,7	124,7	129,1	135,2	143,0
20/10×3	45	111,2	107,2	107,2	111,2	116,3	123,0
20/10×3	50	96,7	93,3	93,3	96,7	101,0	107,0
20/10×3	55	86,2	83,2	83,2	86,2	90,2	95,7
20/10×3	75	60,0	58,0	58,0	60,0	62,8	66,5
20/10×3	90	46,1	44,5	44,5	46,1	48,2	51,1
20/12×3	24	317,0	306,0	306,0	317,0	332,0	351,0
20/12×3	30	233,5	225,0	225,0	233,5	244,0	259,0
20/12×3	35	190,5	184,0	184,0	190,5	199,0	216,0
20/12×3	40	158,3	153,0	153,0	158,3	165,5	175,5
20/12×3	45	137,1	132,3	132,3	137,1	143,4	152,0
20/12×3	60	95,8	92,7	92,7	95,8	100,3	106,2
20/12×3	75	73,3	70,8	70,8	73,3	76,8	81,5
20/12×3	90	59,2	57,2	57,2	59,2	61,9	65,7
20/15×3	30	308,5	298,0	298,0	308,5	323,0	342,0
20/15×3	45	179,5	173,5	173,5	179,5	188,0	199,0
20/15×3	75	94,5	91,2	91,2	94,5	98,7	104,5
20/15×3	90	75,8	73,3	73,3	75,8	77,2	84,2
20/18×3	30	331,5	368,2	368,2	331,5	399,0	423,0
20/18×3	45	221,0	213,5	213,5	221,0	231,0	245,0
20/18×3	75	115,3	114,4	114,4	115,3	120,5	127,5
20/18×3	90	92,5	89,3	89,3	92,5	96,7	102,5
20/20×3	30	432,0	417,0	417,0	432,0	451,0	477,0
20/20×3	45	248,0	240,0	240,0	248,0	259,5	275,0
20/20×3	75	129,0	124,5	124,5	129,0	135,0	143,0
20/20×3	90	94,5	91,2	91,2	94,5	98,8	104,5

Kanepist noodalinalad

Lõnga nimetus	suurus (mm)	Rakendus					
		$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{2}$
		Kokkurakendus %					
		20	25	33	40	45	50
4,8/3	24	74,6	72,2	72,2	74,6	78,0	82,6
4,8/3	28	61,7	69,5	69,5	61,7	64,5	68,4
4,8/3	30	56,9	55,0	55,0	56,9	59,6	63,0
4,8/3	40	21,9	21,15	21,15	21,9	22,25	24,3
4,8/4	22	114,8	111,0	111,0	114,8	120,2	127,5
4,8/4	28	87,7	84,7	84,7	87,7	91,8	97,2
4,8/4	30	77,7	75,2	75,2	77,7	81,3	86,2
4,8/4	36	62,5	60,5	60,5	62,5	63,4	69,2
4,8/4	40	55,2	53,3	53,3	55,2	57,7	61,0
4,8/4	45	48,0	46,5	46,5	48,0	50,3	53,4
4,8/4	50	42,5	41,1	41,1	42,5	44,5	47,1
4,8/4	55	38,8	36,7	36,7	38,3	39,7	42,1
4,8/5	30	102,1	98,7	98,7	102,1	106,8	113,0
4,8/5	33	90,3	87,2	87,2	90,3	94,5	100,0
4,8/5	40	71,3	68,8	68,8	71,3	74,5	79,0
4,8/5	45	62,1	60,1	60,1	62,1	65,0	69,0
4,8/5	50	55,0	53,2	53,2	55,0	57,0	61,0
4,8/5	55	49,2	47,6	47,6	49,2	51,5	54,5
4,8/5	60	44,4	42,9	42,9	44,4	46,5	49,2
4,8/5	66	39,8	38,4	38,4	39,8	41,6	44,1
4,8/5	70	37,1	36,8	36,8	37,1	38,8	41,2
4,8/6	30	125,5	121,5	121,5	125,5	131,3	139,5
4,8/6	33	111,5	108,0	108,0	111,5	116,8	123,5
4,8/6	40	87,8	84,8	84,8	87,8	92,0	97,5
4,8/6	45	76,5	73,9	73,9	76,5	80,0	84,6
4,8/6	55	60,2	58,2	58,2	60,2	63,0	66,7
4,8/6	60	54,2	52,4	52,4	54,2	56,7	60,1
4,8/6	66	48,5	46,8	46,8	48,5	50,8	53,8
4,8/6	70	45,4	43,8	43,8	45,4	47,5	50,3
4,8/8	27	199,0	192,6	192,6	199,0	208,0	221,0
4,8/3×3	22	329,3	318,5	318,5	329,3	345,0	365,0
4,8/3×3	24	292,0	282,0	282,0	292,0	305,0	323,5
4,8/3×3	33	190,5	184,5	184,5	190,5	399,5	210,0
4,8/4×3	20	77,0	74,5	74,5	77,0	80,7	85,4

NÖÖRID JA KÕIED

Kalapüüniste valmistamiseks ja püügileasetamiseks vajalikud nõõrid ja kõied valmistatakse kanepi-, manilla- ja sisali-kiududest, harva ka puuvillastest ja kunstlikust (sünteesilisest) kiudainest (neiloon, perloon, kaproon).

Köisi valmistatakse ka tsingitud terastraatidest (tross), kombineeritud köied «herkules» aga taimekiududest (kanep, manilla ja sisal) ja tsingitud terastraatidest.

Kanepköied valmistatakse valgetena ja tõrvaköitena.

Välja arvatud talvine jääalune püük, kasutatakse töenduslikus kalapüügis tõrvatud kanepköisi. Talvisel kalapüügil ei soovitata kasutada tõrvatud kanepköisi.

Köite ja nõõride tehnilistes tingimustes näidatakse 100 meetri kaal, tugevus ja keere. Köite tugevus näidatakse nii tervikuna (agregaattugevus) kui ka summaarne tugevus, s. o. köie üksikute keermete tugevuste summa.

Summaarne tugevus on teoreetiline suuru ega ole praktiliselt tähtis. See tugevus näidatakse ainult köie väärtuse tingliku määramise eesmärgil juhul, kui tema tugevust kontrollitakse üksikute, seda koostavate keermete järgi. Seda tehakse võimsate dünamomeetrite puudumisel, millel oleks võimalik kindlaks määrata köie tugevus tervikuna.

Köie agregaattugevus, s. o. tema tugevus tervikuna on tegelikult köie töötugevuseks, millest tuleb ka juhinduda praktilistel töödel.

Köie tugevus tervikuna määratakse spetsiaalsete dünamomeetrite abil.

Kanepnõõrid

Übermõõt (mm)	Läbimõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (kg)	
			kolme- keermelised	nelja- keermelised
10	3,19	0,62	69,0	—
12	3,82	0,85	88,0	80,0
14	4,46	1,23	120,0	110,0
16	5,10	1,65	150,0	135,0
18	5,74	2,10	168,0	152,0
20	6,35	2,70	215,0	200,0
25	8,00	4,20	315,0	290,0

Valged kanepkõied (kõrgendatud tugevusega)

Übermõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (kg)	
		summaarne	tervikuna
30	7,0	612	535
35	8,85	756	655
40	11,9	1008	835
45	14,75	1260	1020
50	17,7	1512	1210
60	26,6	2268	1790
65	31,0	2646	1984
75	41,5	3588	2655
90	60,0	5148	3758
100	74,0	6396	4477
115	92,0	7308	5115
<i>Kanepikõied — tõrvatud</i>			
30	8,3	756	505
35	10,4	820	625
40	14,0	960	796
45	17,4	1200	970
50	20,0	1440	1150
60	31,4	2160	1705
65	36,6	2520	1890
75	49,0	3381	2502
90	70,8	4851	3541
100	87,3	6027	4219
115	108,6	6930	4851
<i>Kanepist harpuunilin — tõrvatud</i>			
106	86,0	11200	9000
<i>Sisalkõied — normaalsed</i>			
20	2,3	222	192
25	3,5	333	290
30	6,4	555	487
35	8,4	690	598
40	10,9	966	800
45	12,5	1004	815
50	17,0	1380	1100
60	24,5	2070	1630
65	28,1	2346	1730
75	38,3	3249	2720
90	54,5	4617	3370
100	68,0	5814	4050
115	90,0	7452	5220

Übermõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (kg)	
		summaarne	tervikuna

Manilakõied — normaalsed

30	6,2	705	619
35	9,15	1062	924
40	11,2	1239	1027
45	14,5	1593	1285
50	17,5	1947	1550
60	25,5	2832	2230
65	29,7	3363	2520
75	40,5	4599	3425
90	58,4	6570	4800
100	72,0	8102	5670
115	95,3	10947	7670

Puuvillased kõied

20	2,65	—	245
25	4,20	—	355
30	6,0	—	500
35	8,10	—	610
40	10,60	—	775
45	13,20	—	945
50	16,15	—	1120
60	24,00	—	1570
65	28,00	—	1755
75	37,00	—	2393

Puuniinest nõõrid ja kõied

Übermõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (kg)
		Summaarne

38	5,1	156
58	10,6	310
74	17,0	492
82	23,7	612
110	56,7	1547
130	75,1	1800
140	77,4	2000
168	121,8	2700
198	157,5	3150

Übermõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (kg)
		Summaarne

Rüsiõlgedest nõõrid ja kõied

36	3,5	49
44	8,2	112
60	13,4	180
89	32,0	420
100	36,5	475
120	50,0	630
140	70,0	840
160	90,0	1020
180	120,0	1320

Kombineeritud kõied «Herkules» sisalist

Läbimõõt (mm)	Traadi läbimõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Summaarne tugevus (kg)
---------------	----------------------	-----------------	------------------------

Neljakeermeline

17	0,6	27,6	3400
17	0,7	28,9	3600
22	0,8	51,2	6200
22	0,9	55,0	6800
22	1,0	65,9	6900
26	0,9	73,3	9200
26	1,0	77,6	9800
29	1,0	87,1	10400
29	1,2	91,9	10900
17	0,6	46,7	2900
17	0,7	48,3	3100
17	0,8	50,7	3400
22	0,8	81,0	5400
22	0,9	86,6	6000
22	0,1	87,8	6150
26	0,9	111,5	8300
26	1,0	117,0	9000
29	0,9	132,0	9400
29	1,0	132,0	9400
29,0	1,0	138,0	9800

Kuuekeermeline

21	0,6	72,7	4300
21	0,7	75,1	4600

Läbimõõt (mm)	Traadi läbimõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Summaarne tugevus (kg)
21	0,8	78,7	5100
32	0,9	175,5	12500
32	1,0	173,1	12100
36	0,9	203,6	14200
36	1,0	208,3	14000
36	1,2	217,3	14900

*Kõie tugevus tervikuna ei või olla alla summaarse tugevuse
mitte rohkem kui 15%.*

Terastross $6 \times 7 = 42$ traati ja üks orgaaniline südamik (kõva).

Läbimõõt (mm)	Traadi läbi- mõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (mm)	
			Summaarne	Tervikuna
3,7	0,4	5	810	720
4,6	0,5	8	1260	1120
5,5	0,6	11	1760	1580
6,5	0,7	16	2460	2100
7,5	0,8	20	3150	2810
8,5	0,9	25	4050	3600
9,5	1,0	30	4950	4400
11,0	1,2	43	7000	6250
13,0	1,4	58	9750	8700
14,0	1,5	67	11100	9990
15,0	1,6	75	12600	11200
17,0	1,8	96	16100	14300
18,5	2,0	120	19800	17600

Terastross $6 \times 19 = 114$ traati ja üks orgaaniline südamik (kõva).

6,2	0,4	13,0	2100	1790
7,7	0,5	20,0	3300	2800
9,2	0,6	29,0	4800	4070
11,0	0,7	40,0	6600	5600
12,5	0,8	52,0	8550	7250
14,0	0,9	65,0	10900	9250
15,6	1,0	81,0	13500	11400
17,0	1,1	92,0	16200	13800
18,5	1,2	120,0	19300	16400
20,0	1,3	130,0	22700	19300
21,5	1,4	160,0	26400	22400
23,0	1,5	180,0	30200	25700
25,0	1,6	210,0	34400	29200
26,5	1,7	240,0	38800	33000

Läbimõõt (mm)	Traadi läbi- mõõt (mm)	100 m kaal (kg)	Tugevus (mm)	
			Summaarne	Tervikuna
28,0	1,8	260,0	45500	37000
31,0	2,0	310,0	53700	45600
<i>Terastross 6 24 traati ja 7 orgaanilist südamikku (pehme).</i>				
8,5	0,45	21,0	3450	2910
9,5	0,5	26,0	4200	3560
11,0	0,6	38,0	6090	5170
12,0	0,65	45,0	7180	6100
13,0	0,70	52,0	8300	7050
15,0	0,80	68,0	10800	9180
16,5	0,90	85,0	13700	11600
18,5	1,0	110,0	16900	14400
20,5	1,1	120,0	20500	17400
22,5	1,2	160,0	24400	20700
24,0	1,3	180,0	28600	24300
26,0	1,4	210,0	33200	28200
28,0	1,5	240,0	38200	32400
29,5	1,6	280,0	43400	36800
32,0	1,7	300,0	49000	41600
33,5	1,8	350,0	55000	46700

PÜÜNISMATERJALIDE VASTUVÕTMINE

Kindlaksmääratud korra eesmärgiks püünismaterjalide vastuvõtmisel on kindlustada kõigi ladudesse saabuvate materjalide kohustuslik kvaliteetne ja kvantiteetne kontroll (vastavuse arvel näidatud sortimendile, hulgale ning kehtivatele standarditele või tehnilistele tingimustele).

Kõik lattu saabuvad uued püünismaterjalid kontrollitakse väliselt, s. o. pakendi terviklus, kaalutakse, peale selle võetakse pakid lahti ja materjalid sorteeritakse. Niiskunud materjalide avastamisel tuleb need hoolikalt kuivatada.

Iga püünismaterjalide partii, mis lattu tuleb, vastavust standardite tehnilistele näitajatele või tehnilistele tingimustele kontrollitakse välise vaatluse ja katsetükkide laboratoorse kontrolli järgi.

Katsetükkide laboratoorset kontrolli tuleb teostada ranges korras vastavalt sellekohastes standardites või tehnilistes tingimustes ettenähtud meetoditele (kaal, number, mõõted, tugevus, keere jne.).

Lõnga numbri määramisel kasutatakse värtnat vajaliku pikusega lõngatüki mõõtmiseks ja kvadraati lõnga numbri määramiseks või siis värtnat ja tehnilist kaalu.

Köite ümbermõõt määratakse metall-lindi või pabeririba abil, läbimõõt aga supleriga.

Silma suurus mõõdetakse millimeetrilise joonlauaga, supleriga või spetsiaalse instrumendiga.

Tugevuse määramiseks on spetsiaalsed seadmed — dünamomeetrid, mis on vastavalt materjalidele, mille katsetamiseks nad ette on nähtud, erineva võimsusega.

Dünamomeetrite võimsus on alates mõnest kilogrammist (lõnga ja võrgu tugevuse määramiseks) kuni mitme tonnini (nööri ja köite jaoks).

Keeret mõõdetakse samuti spetsiaalse instrumendiga — keermemõõtjaga.

Kui arvel näidatud sortiment, hulk ja väärtus ei vasta tege-likkusele, koostatakse akt ja saatja — ettevõttele esitatakse pre-tensioonid.

Saadud püünismaterjale võib akteerida ja pretensioone esi-tada lepingus ettenähtud tähtaja jooksul ning kindlaksmääratud vormi järgi, kuna ainult sel juhul on nad juriidiliselt õiged ja kuuluvad läbivaatamisele.

Ajutised tehnilised tingimused kaproonvõrkudele

Tehnilised tingimused

Tabel nr. 1

Jrk. nr.	Niidi nimetus	Silmade arv laiuselt	Silmade suurus mm	Võrgu plkkus m	Võrgu keskmine kaal, normaalise niiskuse juures kg	Silmade keskmine tugevus kg	Niidi kulu ühele sõlmele mm
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	200/2×3	200	12	75	1,17	1,6	1,4
2.	200/2×3	200	14	75	1,15	1,6	1,4
3.	200/2×3	200	15	75	1,15	1,6	1,4
4.	200/2×3	140	16	150	1,60	1,6	1,4
5.	200/2×3	35	34	150	0,45	1,6	1,4
6.	200/2×3	35	46	150	0,44	1,6	1,4
7.	200/3×3	75	48	150	1,26	2,5	1,5
8.	200/3×3	75	50	150	1,27	2,5	1,5
9.	200/3×3	45	28	150	0,76	2,5	1,5
10.	200/3×3	35	22	150	0,62	2,5	1,5
11.	200/3×3	35	36	150	0,61	2,5	1,5
12.	200/3×3	30	35	150	0,53	2,5	1,5
13.	200/3×3	30	40	150	0,53	2,5	1,5
14.	200/3×3	30	55	150	0,52	2,5	1,5
15.	100/2×2	50	26	150	0,76	2,2	1,5
16.	100/2×2	50	34	150	0,75	2,2	1,5
17.	100/2×2	45	28	150	0,69	2,2	1,5
18.	100/2×2	30	40	150	0,48	2,2	1,5
19.	100/2×2	30	44	150	0,47	2,2	1,5
20.	100/2×2	30	50	150	0,46	2,2	1,5
21.	100/2×3	400	14	50	3,01	3,3	2,0
22.	100/2×3	200	16	60	1,82	3,3	2,0
23.	100/2×3	200	18	60	1,79	3,3	2,0
24.	100/2×3	200	20	60	1,78	3,3	2,0
25.	100/2×3	200	22	60	1,77	3,3	2,0
26.	100/2×3	128	28	150	2,69	3,3	2,0
27.	100/2×3	128	30	150	2,68	3,3	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	100/2×3	128	32	150	2,67	3,3	2,0
29.	100/2×3	30	60	150	0,72	3,3	2,0
30.	100/2×3	30	70	150	0,71	3,3	2,0
31.	100/2×3	50	65	150	1,10	3,3	2,0
32.	100/2×3	35	35	150	0,83	3,3	2,0
33.	100/2×3	35	36	150	0,83	3,3	2,0
34.	100/2×3	35	38	150	0,83	3,3	2,0
35.	100/2×3	35	40	150	0,82	3,3	2,0
36.	100/2×3	30	55	150	0,74	3,3	2,0
37.	100/2×3	30	60	150	0,72	3,3	2,0
38.	100/2×3	30	70	150	0,70	3,3	2,0
39.	70/2×3	200	16	60	2,52	5,0	2,5
40.	70/2×3	200	18	60	2,47	5,0	2,5
41.	70/2×3	200	20	60	2,45	5,0	2,5
42.	70/2×3	90	42	60	1,06	5,0	2,5
43.	70/2×3	90	44	60	1,06	5,0	2,5
44.	70/2×3	55	22	150	1,73	5,0	2,5
45.	70/2×3	45	50	150	1,35	5,0	2,5
46.	70/2×3	45	55	150	1,34	5,0	2,5
47.	70/2×3	45	65	150	1,33	5,0	2,5
48.	70/2×3	30	38	150	0,95	5,0	2,5
49.	70/2×3	30	40	150	0,94	5,0	2,5
50.	70/2×3	30	60	150	0,92	5,0	2,5
51.	70/2×3	30	70	150	0,91	5,0	2,5
52.	70/2×3	25	50	150	0,79	5,0	2,5
53.	70/2×3	25	55	150	0,79	5,0	2,5
54.	70/3×3	300	18	50	4,82	7,3	3,7
55.	70/3×3	200	26	45	2,75	7,3	3,7
56.	70/3×3	200	28	45	2,72	7,3	3,7
57.	70/3×3	200	30	45	2,72	7,3	3,7
58.	70/3×3	200	32	45	2,68	7,3	3,7
59.	70/3×3	112	36	50	2,05	7,3	3,7
60.	70/3×3	112	38	50	2,03	7,3	3,7
61.	70/3×3	90	42	50	1,32	7,3	3,7
62.	70/3×3	90	44	50	1,31	7,3	3,7
63.	70/3×3	60	42	50	0,88	7,3	3,7
64.	70/3×3	60	44	50	0,88	7,3	3,7
65.	70/3×3	30	50	150	0,87	7,3	3,7
66.	70/3×3	30	55	150	0,87	7,3	3,7
67.	34/2×3	225	30	50	4,91	9,2	4,0
68.	34/2×3	225	32	50	4,87	9,2	4,0
69.	34/2×3	225	34	50	4,82	9,2	4,0
70.	34/2×3	225	36	50	4,78	9,2	4,0
71.	34/2×3	200	28	45	3,96	9,2	4,0
72.	34/2×3	200	30	45	3,92	9,2	4,0
73.	34/2×3	200	32	45	3,89	9,2	4,0
74.	34/2×3	200	34	45	3,87	9,2	4,0
75.	34/2×3	100	28	45	2,00	9,2	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	34/2×3	100	30	45	1,98	9,2	4,0
77.	34/2×3	100	32	45	1,97	9,2	4,0
78.	34/2×3	100	34	45	1,96	9,2	4,0
79.	34/2×3	50	90	150	3,09	9,2	4,0
80.	34/2×3	35	100	150	2,22	9,2	4,0
81.	34/2×3	6	190	100	0,38	13,1	5,2
82.	34/3×3	6	200	100	0,37	13,1	5,2
83.	34/5×3	30	60	150	4,10	2,5	7,15

Märkus: I. Lõpusvõrgud valmistatakse kaproonsiidist lõngadest äärekordadega. Äärekorrad piki pealmist ja alumist võrguäärt vastavalt selle laiuusele peavad olema:

- Võrkudes 20 kuni 75 silmani 4 niiti kummalgi pool, kokku 8 niiti;
- Võrkudes 76 kuni 150 silmani 6 niiti kummalgi pool, kokku 12 niiti;
- Võrkudes 151 kuni 200 silmani 8 niiti kummalgi pool, kokku 16 niiti;
- Võrkudes 201 ja rohkem silma 10 niiti kummalgi pool, kokku 20 niiti.

II. Äärekord seotakse kokku võrgulinaga;

- Võrkudele niidist 200/2×3 äärekord tehakse niidist 70/2×3 ja 34/2×2
- „ „ 100/2×3 „ „ „ 70/2×3 ja 34/2×2
- „ „ 100/2×3 „ „ „ 34/2×2 ja 34/2×3
- „ „ 70/2×3 „ „ „ 34/2×2 ja 34/2×3
- „ „ 70/3×3 „ „ „ 34/2×3 ja 34/3×3
- „ „ 34/2×3 „ „ „ 34/3×3
- Võrgud niidist 34/3×3 tehakse äärekordadeta
- „ „ 34/3×3 „ „
- „ „ 34/5×3 „ „

Tabel nr. 2

Tehnilised tingimused noodalinala kaproonsiidniidist

Jrk. nr.	Niidi nimetus	Silmade arv laiuselt	Silma suurus mm	Võrgu pikkus m	Võrgu keskmine taal normaalise niiskuse juures kg	Silmade keskmise tugevus kg	Niidi kulu ühele sõlmele mm
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	70/2×3	100	6,5	100	2,43	5,0	2,5
2.	70/2×3	100	7	100	2,36	5,0	2,5

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	70/2×3	100	8	100	2,30	5,0	2,5
4.	70/3×3	100	6,5	100	4,17	7,3	3,7
5.	70/3×3	100	7	100	4,07	7,3	3,7
6.	70/3×3	100	8	100	3,90	7,3	3,7
7.	70/3×3	100	26	100	3,30	7,3	3,7
8.	70/3×3	100	28	100	3,10	7,3	3,7
9.	70/3×3	100	30	100	2,98	7,3	3,7
10.	70/3×3	100	32	100	2,96	7,3	3,7
11.	70/3×3	100	36	100	2,93	7,3	3,7
12.	70/3×3	100	40	100	2,91	7,3	3,7
13.	70/3×3	100	42	100	2,89	7,3	3,7
14.	70/3×3	100	44	100	2,88	7,3	3,7
15.	34/2×2	100	6,5	100	3,63	5,9	3,0
16.	34/2×2	100	7	100	3,56	5,9	3,0
17.	34/2×2	100	8	100	3,41	5,9	3,0
18.	34/2×2	100	10	100	3,23	5,9	3,0
19.	34/2×2	100	12	100	3,11	5,9	3,0
20.	34/2×2	100	14	100	3,02	5,9	3,0
21.	34/2×2	100	16	100	2,95	5,9	3,0
22.	34/2×2	100	18	100	2,90	5,9	3,0
23.	34/2×3	100	6,5	100	6,10	9,2	4,0
24.	34/2×3	100	7	100	5,94	9,2	4,0
25.	34/2×3	100	8	100	5,66	9,2	4,0
26.	34/2×3	100	10	100	5,28	9,2	4,0
27.	34/2×3	100	12	100	5,02	9,2	4,0
28.	34/2×3	100	14	100	4,90	9,2	4,0
29.	34/2×3	100	16	100	4,75	9,2	4,0
30.	34/2×3	100	18	100	4,63	9,2	4,0
31.	34/2×3	100	20	100	4,54	9,2	4,0
32.	34/2×3	100	22	100	4,46	9,2	4,0
33.	34/2×3	100	24	100	4,40	9,2	4,0
34.	34/2×3	100	26	100	4,34	9,2	4,0
35.	34/2×3	100	28	100	4,29	9,2	4,0
36.	34/2×3	100	30	100	4,25	9,2	4,0
37.	34/2×3	100	32	100	4,22	9,2	4,0
38.	34/2×3	100	34	100	4,18	9,2	4,0
39.	34/2×3	100	36	100	4,15	9,2	4,0
40.	34/2×3	100	90	100	3,87	9,2	4,0
41.	34/3×3	100	8	100	9,30	13,1	5,2
42.	34/3×3	100	10	100	8,73	13,1	5,2
43.	34/3×3	100	12	100	8,07	13,1	5,2
44.	34/3×3	100	14	100	7,72	13,1	5,2
45.	34/3×3	100	16	100	7,45	13,1	5,2
46.	34/3×3	100	18	100	7,25	13,1	5,2
47.	34/3×3	100	20	100	7,10	13,1	5,2
48.	34/3×3	100	22	100	6,97	13,1	5,2
49.	34/3×3	100	24	100	6,85	13,1	5,2
50.	34/3×3	100	26	100	6,78	13,1	5,2
51.	34/3×3	100	28	100	6,68	13,1	5,2
52.	34/3×3	100	30	100	6,62	13,1	5,2
53.	34/4×3	100	10	100	12,05	17,1	6,4

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	34/4×3	100	12	100	11,4	17,1	6,4
55.	34/4×3	100	14	100	10,97	17,1	6,4
56.	34/4×3	100	16	100	10,41	17,1	6,4
57.	34/4×3	100	18	100	10,08	17,1	6,4
58.	34/4×3	100	20	100	9,81	17,1	6,4
59.	34/4×3	100	22	100	9,64	17,1	6,4
60.	34/4×3	100	24	100	9,44	17,1	6,4
61.	34/4×3	100	26	100	9,28	17,1	6,4
62.	34/4×3	100	28	100	9,18	17,1	6,4
63.	34/4×3	100	30	100	9,03	17,1	6,4
64.	34/4×3	100	32	100	8,93	17,1	6,4
65.	34/4×3	100	34	100	8,83	17,1	6,4
66.	34/4×3	100	36	100	8,75	17,1	6,4
67.	34/4×3	100	38	100	8,68	17,1	6,4
68.	34/4×3	100	40	100	8,62	17,1	6,4
69.	34/4×3	100	45	100	8,49	17,1	6,4
70.	34/4×3	100	50	100	8,38	17,1	6,4
71.	34/5×3	100	12	100	14,80	21,5	7,15
72.	34/5×3	100	14	100	14,00	21,5	7,15
73.	34/5×3	100	16	100	13,40	21,5	7,15
74.	34/5×3	100	18	100	12,95	21,5	7,15
75.	34/5×3	100	20	100	12,57	21,5	7,15
76.	34/5×3	100	24	100	12,02	21,5	7,15
77.	34/5×3	100	22	100	12,27	21,5	7,15
78.	34/5×3	100	26	100	11,81	21,5	7,15
79.	34/5×3	100	28	100	11,63	21,5	7,15
80.	34/5×3	100	30	100	11,47	21,5	7,15
81.	34/5×3	100	36	100	11,09	21,5	7,15
82.	34/5×3	100	40	100	10,92	21,5	7,15
83.	34/5×3	100	45	100	10,73	21,5	7,15
84.	34/5×3	100	50	100	10,40	21,5	7,15
85.	34/5×3	100	60	100	10,36	21,5	7,15
86.	34/6×3	100	18	100	16,15	24,5	7,85
87.	34/6×3	100	20	100	15,65	24,5	7,85
88.	34/6×3	100	22	100	15,25	24,5	7,85
89.	34/6×3	100	24	100	14,95	24,5	7,85
90.	34/6×3	100	26	100	14,65	24,5	7,85
91.	34/6×3	100	28	100	14,41	24,5	7,85
92.	34/6×3	100	30	100	14,20	24,5	7,85
93.	34/6×3	100	32	100	14,00	24,5	7,85
94.	34/6×3	100	36	100	13,75	24,5	7,85
95.	34/6×3	100	40	100	13,51	24,5	7,85
96.	34/6×3	100	45	100	13,26	24,5	7,85
97.	34/6×3	100	50	100	13,06	24,5	7,85
98.	34/6×3	100	60	100	12,76	24,5	7,85
99.	34/7×3	100	20	100	18,45	28,0	8,3
100.	34/7×3	100	22	100	17,95	28,0	8,3
101.	34/7×3	100	30	100	16,65	28,0	8,3
102.	34/7×3	100	45	100	15,45	28,0	8,3
103.	34/7×3	100	50	100	15,20	28,0	8,3

1	2	3	4	5	6	7	8
104.	34/8×4	100	20	100	27,40	46,0	8,8
105.	34/8×4	100	22	100	26,70	46,0	8,8
106.	34/8×4	100	30	100	24,60	46,0	8,8
107.	34/8×4	100	36	100	23,70	46,0	8,8
108.	34/8×4	100	45	100	22,80	46,0	8,8
109.	34/8×4	100	50	100	22,50	46,0	8,8
110.	34/8×4	100	75	100	21,20	46,0	8,8
111.	34/8×6	100	45	100	35,80	58,5	10,2
112.	34/8×6	100	60	100	34,20	58,5	10,2
113.	34/8×8	100	45	100	50,50	75,0	12,0
114.	34/8×8	100	60	100	47,95	75,0	12,0
115.	34/8×8	100	90	100	45,35	75,0	12,0
116.	34/8×8	100	130	100	43,60	75,0	12,0
117.	34/8×8	100	150	100	43,10	75,0	12,0
118.	34/8×9	100	30	100	66,80	86,0	14,5
119.	34/8×9	100	36	100	63,30	86,0	14,5
120.	34/8×9	100	130	100	50,10	86,0	14,5

Märkus: Vastava niidi puudumisel, millele vastavad tehnilised tingimused, võib neid asendada teise numbriga, ekvivalentse kaaluga.

Niidi numbrid, mis on tingitud tehniliste tingimustega		Lubatakse vahetada järgmiste numbrite niidiga
100/2×2	—	—
100/2×3	—	150/3×3
70/2×3	64/2×3	150/4×3
70/3×3	64/3×3	150/6×3
34/2×2	—	150/4×4
34/2×3	—	150/8×3
34/3×3	—	150/6×2×3
34/4×3	—	150/8×2×3
34/5×3	—	150/8×2×4
34/6×3	—	150/8×3×3
		200/2×4
		200/4×3
		200/6×3
		—
		200/8×3
		200/6×2×3
		200/8×2×3
		200/8×3×3
		200/8×4×3
		200/6×6×3

